

Verarbeitungshinweis

Flachdachkonstruktionen auf Stahltrapezblech

GLAPOR Werk Mitterteich GmbH
 Hübsteichstraße 17
 D-95666 Mitterteich

Telefon: +49 (0) 9633-400769-0
 Fax: +49 (0) 9633-400769-19
 eMail: info@glapor.de
 Internet: www.glapor.de



1 Auf einem verzinkt, beschichteten Stahltrapezblechdach wird die **GLAPOR** Schaumglasplatte, in einer Wanne gefüllt mit **GLAPOR flex** Heißbitumen-Masse an zwei Seiten eingetaucht.



3 Dämmplatte kurzzeitig gegen verschieben sichern.



5 Zweilagige, bituminöse Abdichtung vollflächig verlegen. Erste und zweite Lage aufgeflämmt.
 ⚠ Hinweis: Ein Aufschweißen der Abdichtungsbahnen direkt auf die Schaumglasplatten - **ohne Deckabstrich** - ist nicht möglich.



2 Diagonal einschieben, damit die Längs- und Querfugen mit Bitumen gefüllt werden.



4 **GLAPOR flex** Heißbitumenmasse ausgießen und mit einem Gummischieber auf der Schaumglasoberfläche als zellfüllenden Deckabstrich verteilen. Verbrauch ca. 2,0 kg/m².



6 Variante mit einer hochpolymerer Abdichtung. Zu beachten sind die Hinweise des Herstellers. Weitere Abdichtungssysteme auf Anfrage.