

Technische Daten

GLAPOR Klebstoffe GLAPOR k-2k

Beschreibung:

zweikomponentiger faserverstärkter kunststoffmodifizierter Bitumenkaltkleber

Anwendungsgebiet(e):

Verklebung von Glapor Schaumglasplatten auf Beton-, Mauerwerkswänden und Holzwerkstoffplatten
Verklebung von Glapor Schaumglasplatten bei mehrlagiger Verlegung
zellfüllende oder armierte Abspachtelung von Glapor Schaumglasplatten

Produkteigenschaften: allgemein

Produkt / Material / Basis	Bitumenemulsion / Zementgemisch
Farbe	schwarz
Konsistenz	pastös
faserverstärkt	ja
Anzahl der Komponenten	2
Anteile an Lösungsmitteln	keine

weitere Angaben / Eigenschaften

Verarbeitungszeit (bei 20°C Materialtemperatur)	ca. 1 h
Bauteiloberflächen- / Umgebungstemperatur	≥ 5 °C
Anforderung an den Untergrund	sauber, tragfähig, trocken und frei von Rückständen
Voranstrich, z.B. auf mineralischen Untergründen	ja (Baumuls-V)
Mischzeit	empfohlen: 2 - 3 Minuten
Trocknung	schnell
Flexibilität und Elastizität	hoch
Wärmebeständigkeit	hoch
Alterungsbeständigkeit	hoch
Lagerfähigkeit *	≤ 9 Monate
Brandverhalten (europ.)	EN 13501-1: E
Brandverhalten (nat.)	DIN 4102-1: B2
Gefahrenklasse(n) nach VbF und ADR	keine

Materialverbrauch bei Verklebung

vollflächige, vollfugige Verkleb. von GLAPOR Schaumglaspl.	3,5 - 4,5	kg/m ²
Verklebung von GLAPOR Schaumglasplatten untereinander	2,0 - 3,0	kg/m ²
Oberflächenabspachtelung von GLAPOR Schaumglasplatten	ca. 1,5	kg/m ²
armierte Oberflächenabsp. von GLAPOR Schaumglasplatten	ca. 2,5	kg/m ²

Lieferform / -format / Verpackung

Verpackung:	Gebinde a: 30 kg	Palette a: 18 Gebinde (ca. 540 kg)
-------------	------------------	------------------------------------

* ungeöffnete Gebinde, bei kühler und trockener Lagerung, vor direkter Sonneneinstrahlung, starker Wärme und Frost geschützt!

Unsere Angaben entsprechen dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Irrtümer und Änderungen ohne Vorankündigung bleiben vorbehalten.
Neuere Ausgaben ersetzen die älteren Fassungen. Aktuelle Fassungen finden Sie auf unserer Homepage im Downloadbereich unter "Technische Daten".

Stand: 25.01.2018

GLAPOR Werk Mitterteich GmbH

Hüblteichstraße 17
95666 Mitterteich
Deutschland

Tel.: +49 (0) 96 33 40 07 69 - 0
Fax: +49 (0) 96 33 40 07 69 - 19
e-mail: info@glapor.de



www.glapor.com