

Technische Daten

GLAPOR SCHAUMGLASPLATTE PG 400



Beschreibung:

Schaumglasplatte für die Wärmedämmung von Gebäuden entsprechend EN 13167:2012+A1:2015

Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10:2015:

Außen- und Innendämmung von Wänden

Innendämmung für Decken und Böden, hinter Bekleidungen

Kurzzeichen der Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10:2015: DI, WAB, WAA, WAP, WZ, WI, WTR

Produkteigenschaften: allgemein	Wert	Einheit	Norm / Angabe
Produkt / Material / Zusammensetzung	100	%	hochwertiges, recyceltes Glas
Farbe	grau		
Produkteigenschaften: EN	Wert	Einheit	Norm / Angabe
Rohdichte ± 10 %	125	kg/m ³	EN 1602
Wärmeleitfähigkeit λ D	0,054	W/mK	EN 12667 / EN 12939
Stufe der Druckfestigkeit	400	CS(Y)	EN 13167
Stufe der Biegefestigkeit	200	BS	EN 13167
Stufe der Zugfestigkeit	100	TR	EN 13167
Stufe der Verformung unter Punktlast	2,0	PL(P)	EN 13167
Brandverhalten	A 1	Euroklasse	EN 13501-1
Produkteigenschaften: national	Wert	Einheit	Norm / Angabe
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	0,056	W/mK	DIN 4108-4:2016-07
Druckspannung σ m	≥ 510	kPa	EN 826
Bemessungsw. Drucksp. (Anwendungen DIN 4108-10)	170	kPa	
mittlere Druckfestigkeit*	0,52 - 0,55	N/mm ²	EN 826
2,5 % Fraktilwert der Druckfestigkeit	0,43	N/mm ²	
7,5 % Fraktilwert der Druckfestigkeit	0,45	N/mm ²	
zul. Drucksp. (R > 1,75 bez. auf 2,5 % Fraktilw.) **	0,25	N/mm ²	
zul. Drucksp. (R > 1,75 bez. auf 7,5 % Fraktilw.) ***	0,26	N/mm ²	
weitere Angaben / Eigenschaften	Wert	Einheit	
spezifische Wärmekapazität	900	J/kg·K	
Wärmeausdehnungskoeffizient	$9,0 \cdot 10^{-6}$	K ⁻¹	
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	∞		Rechenwert = 40 000
E-Modul (D = 120 mm, 2 St. 2 mm Bitumen)	~ 100	N/mm ²	
Lieferform / -format / Verpackung			
Dicke dn ± 2	30, 40, 60, 80, 100, 120, 140	mm	EN 823
Länge ± 2	800 (600, 1200)	mm	EN 822
Breite ± 2	600 (300, 800)	mm	EN 822
Verpackung:	Europalette		

* Vertrauensbereich 95 %

** zulässige Druckspannung unter Fundamenten

Unsere Angaben entsprechen dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Irrtümer und Änderungen ohne Vorankündigung bleiben vorbehalten.
Neuere Ausgaben ersetzen die älteren Fassungen. Aktuelle Fassungen finden Sie auf unserer Homepage im Downloadbereich unter "Technische Daten".

Stand: 20.02.2019

GLAPOR Werk Mitterteich GmbH

Hüblteichstraße 17

95666 Mitterteich

Deutschland

Tel.: +49 (0) 96 33 40 07 69 - 0

Fax: +49 (0) 96 33 40 07 69 - 19

e-mail: info@glapor.de



www.glapor.com